

Adbest® 环氧/胺 电子器件浇注树脂

扫码快速下单



1. 适用范围:

Adbest®系列环氧/胺体系电子器件浇注树脂, 具有低粘度、可室温固化等工艺特性, 不同的配方兼具高抗冲击性、耐黄变、低收缩、耐腐蚀等不同特点, 以满足电器及管道行业对产品的需求。

2. 材料规格:

- 纯树脂性能:

指标 \ 牌号	HJ-3	HJ-3-1	HJ-3-2	HJ-3-3	HJ-3-4	HJ-4
混合胶液外观	无色透明液体	无色或淡黄色透明液体	灰色液体	无色或淡黄色透明液体	灰白色液体	棕黄色
混合粘度 (25°C, mPa·S)	400-700	250-350	1500-2000	600-1000	1000-2000	1000-1500
操作期 (25°C, hr)	0.5-0.7	2-3	1-2	2-3	2-3	>8
应用	电机灌封 涂层等	电机灌封 结构胶等	管道灌封 电机灌封等	涂层 电机灌封等	涂层 电机灌封等	涂层 胶黏剂
特性	表干快	抗冲击性好	低收缩 粘结性高 耐冷热冲击	耐冷热冲击 耐候性好	耐冷热冲击 耐候性好	耐 150°C 氨气
固化条件	室温固化 24h (大制件) 室温固化 24h+80°C 3h			100-150°C		
A:B 质量配比	100:56	100:27	100:18	100:25	100:12	100:35

3. 使用方法

- 将 A、B 组份按配比称量混合均匀, 带填料的组分使用前先搅拌均匀在混合, 必要时将气泡脱干净。
- 为尽量延长适用期, 建议边抽真空边搅拌混合。
- 配胶时需考虑配胶量对适用期的影响, 配胶量越大, 内部放热集中可能导致适用期变短。
- 使用完后及时盖好桶盖, 以防产品变质。

4. 包装

- 1kg、5kg、20kg。

5. 注意事项

- 产品应密封储存于避光阴凉处, 不可长时间阳光暴晒。
- 产品保质期为一年, 一年后可复测, 合格可以继续使用。



上海华谊树脂有限公司

地址: 上海市奉贤区目华路130号
邮编: 200237
电话: 021-64826981
传真: 021-54735507
网址: www.sinoresin.cn
在线商城: www.hyszmarket.com

以上内容均为宣传资料, 所提供的数据是真实的、准确的。但是由于用户使用产品的条件和方法各有不同, 因此该资料只能作为参考, 实际指标须由双方签订相应的协议确定。该产品在运输、使用过程中须符合上海华谊树脂有限公司的产品说明要求, 以保证上海华谊树脂有限公司产品安全、有效并达到预期的使用目的, 对任何不采用说明书要求而产生的事故及由此引发的伤害不负责任。