

328 高纯度低粘度双酚 A 环氧树脂

扫码快速下单



1. 适用范围:

EP0H® 328 是一种高纯度、低粘度双酚 A 型环氧树脂, 与通用双酚 A 环氧树脂相比, 具有粘度低、纯度高、环氧值高、挥发份低、卤素含量低、储存稳定性好等优点。

2. 主要应用:

高纯环氧 VPI 电机绝缘浸渍漆	航空航天复材用低粘度树脂
低卤电子级胶粘剂	半导体封装料主体或改性树脂

3. 材料规格:

- 主要成分: 主体树脂: 双酚 A 环氧树脂。
- 外观: 透明无色液体
- 性能:

项目	宣传数据	测试方法
粘度 (25±1°C), mPa·s	3000~5000	GB/T 2794-2013
环氧值, 当量/100g	0.58~0.60	GB/T 4612-2008
可水解氯, ppm	≤100	GB/T 4618.2-2008
不挥发份	≥99.9%	GB/T 2793-95

4. 使用方法

- 固化剂选择可参考普通双酚 A 环氧树脂。
- 加入聚硫橡胶、液体丁腈橡胶、CTBN、核壳增韧剂、稀释剂等物质提高韧性。
- 因该树脂高纯度的特点, 树脂易出现结晶状态, 结晶时需要加热至 120°C, 具体加热时间根据使用量不等, 烘化后可以在约 3-5 天保持流动状态。

5. 包装

- 1Kg/瓶、20Kg/桶、220kg/桶

6. 注意事项

- 该产品在低温下易结晶, 结晶后可以采用加热方式溶解, 不影响产品使用。
- 常温下储存期为 24 个月。
- 树脂的存放应保持干燥、密封。



上海华谊树脂有限公司

地址: 上海市奉贤区目华路130号
邮编: 200237
电话: 021-64826981
传真: 021-54735507
网址: www.sinoresin.cn
在线商城: www.hyszmkt.com

以上内容均为宣传资料, 所提供的数据是真实的、准确的。但是由于用户使用产品的条件和方式各有不同, 因此该资料只能作为参考, 实际指标须由双方签订相应的协议确定。该产品在运输、使用过程中须符合上海华谊树脂有限公司的产品说明要求, 以保证上海华谊树脂有限公司产品安全、有效并达到预期的使用目的, 对任何不采用说明书要求而产生的事故及由此引发的伤害不负责任。