

Adbest® 环氧/胺 手糊树脂

扫码快速下单



1. 适用范围:

Adbest®系列环氧/胺手糊树脂适用于玻纤、碳纤等复材的制备。T_g 从通用的 90°C，到高耐温的 T_g180°C。树脂体系可以室温或低温固化，具有优异的力学性能。

2. 材料规格:

- 纯树脂性能:

指标 \ 牌号	1312A/B	1312W A/B	1313A/B	1201A/B
T _g (°C, DSC)	90-95	100-105	125-135	175-185
混合粘度 (mPas@25°C)	触变性	触变性	700-1000	1700-2300
适用期 (小时@25°C)	3-5	1-2	1.5-2	1-1.5
固化条件	25-80°C	5-80°C	25-100°C	100-150°C

3. 使用方法

- 将 AB 组份按配比称量混合均匀，必要时将气泡脱干净。
- 配胶时需考虑配胶量对适用期的影响，配胶量越大，内部放热集中可能导致适用期变短。
- 使用完后及时盖好桶盖，以防产品变质。

4. 包装

- 1kg、20kg。

5. 注意事项

- 产品应密封储存于避光阴凉处，不可长时间阳光暴晒。
- 产品保质期为一年，一年后可复测，合格可以继续使用。



上海华谊树脂有限公司

地址：上海市奉贤区目华路130号
邮编：200237
电话：021-64826981
传真：021-54735507
网址：www.sinoresin.cn
在线商城：www.hyszmarket.com

以上内容均为宣传资料，所提供的数据是真实的、准确的。但是由于用户使用产品的条件和方法各有不同，因此该资料只能作为参考，实际指标须由双方签订相应的协议确定。该产品在运输、使用过程中须符合上海华谊树脂有限公司的产品说明要求，以保证上海华谊树脂有限公司产品安全、有效并达到预期的使用目的，对任何不采用说明书要求而产生的事故及由此引发的伤害不负责任。