

Adbest® 环氧/酸酐 电子器件浇注树脂

扫码快速下单



1. 适用范围:

Adbest®系列环氧/酸酐体系电子器件浇注树脂, 具有低粘度、操作期长等工艺特性, T_g 都在 200 以上, 可应用于高温环境中。同时具有良好的绝缘和韧性, 可应用与大型电机或器件浇注。

2. 材料规格:

- 纯树脂性能:

指标 \ 牌号	HJ-6	3601	HJ-6-2
混合胶液外观	黄色至深黄色	乳白色液体	灰色液体
混合粘度 (25°C, Mpa. S)	400-800	600-800	2000-2500
操作期 (25°C, hr)	>8	>8h	>8
应用	电机灌封 胶黏剂等	电机、电器灌 封、结构胶等	管道、油井灌 封、电机灌封等
特性	耐 220°C 以上 低粘度	耐温 220 以上 低粘度	耐 250°C 不开裂 固化温度可调 压缩强度高
固化条件	70°C-180°C		
A:B 质量配比	100:127	100:125	100:111.8: 0-2

3. 使用方法

- 将 A、B、C 组份按配比称量混合均匀, 必要时将气泡脱干净。
- 为尽量延长适用期, 建议边抽真空边搅拌混合。
- 配胶时需考虑配胶量对适用期的影响, 配胶量越大, 内部放热集中可能导致适用期变短。
- 使用完后及时盖好桶盖, 以防产品变质。

4. 包装

- 1kg、20kg。

5. 注意事项

- 产品应密封储存于避光阴凉处, 不可长时间阳光暴晒。
- 产品保质期为一年, 一年后可复测, 合格可以继续使用。



上海华谊树脂有限公司

地址: 上海市奉贤区目华路130号
邮编: 200237
电话: 021-64826981
传真: 021-54735507
网址: www.sinoresin.cn
在线商城: www.hyszmarket.com

以上内容均为宣传资料, 所提供的数据是真实的、准确的。但是由于用户使用产品的条件和方
法各有不同, 因此该资料只能作为参考, 实际指标须由双方签订相应的协议确定。该产品在运
输、使用过程中须符合上海华谊树脂有限公司的产品说明要求, 以保证上海华谊树脂有限公司
产品安全、有效并达到预期的使用目的, 对任何不采用说明书要求而产生的事故及由此引发的
伤害不负责任。