

# Adbest® RTM/真空导入环氧树脂

扫码快速下单



## 1. 适用范围:

上海华谊树脂有限公司的 Adbest® RTM/真空导入环氧树脂适用于玻纤、碳纤等结构件的制备。T<sub>g</sub> 从通用的 90°C, 到高耐温的 T<sub>g</sub>230°C。该系列树脂可以用于操作期长的大制件复材结构件, 也有用于快速固化的小制件复材结构件。

## 2. 材料规格:

- 纯树脂性能:

指标 \ 牌号	3312A/B	R3312A/B
混合粘度 (mPas@25°C)	200-300	200-300
适用期 (小时@25°C)	3-5	3-5
拉伸强度 (Mpa)	70-80	70-80
延伸率 (%)	7-10	7-10
冲击强度 (KJ/m <sup>2</sup> )	30-40	50-65
T <sub>g</sub> (°C, DSC)	90-95	90-95
A:B 质量配比	100:30	100:27

## 3. 使用方法

- 将 AB 组份按配比称量混合均匀, 必要时将气泡脱干净。
- 为尽量延长适用期, 建议边抽真空边搅拌混合。
- 配胶时需考虑配胶量对适用期的影响, 配胶量越大, 内部放热集中可能导致适用期变短。
- 使用完后及时盖好桶盖, 以防产品变质。

## 4. 包装

- 1kg、20kg。

## 5. 注意事项

- 产品应密封储存于避光阴凉处, 不可长时间阳光暴晒。
- 产品保质期为一年, 一年后可复测, 合格可以继续使用。



上海华谊树脂有限公司

地址: 上海市奉贤区目华路130号  
邮编: 200237  
电话: 021-64826981  
传真: 021-54735507  
网址: www.sinoresin.cn  
在线商城: www.hyszmarket.com

以上内容均为宣传资料, 所提供的数据是真实的、准确的。但是由于用户使用产品的条件和方法各有不同, 因此该资料只能作为参考, 实际指标须由双方签订相应的协议确定。该产品在运输、使用过程中须符合上海华谊树脂有限公司的产品说明要求, 以保证上海华谊树脂有限公司产品安全、有效并达到预期的使用目的, 对任何不采用说明书要求而产生的事故及由此引发的伤害不负责任。