

# SW-200 室温固化耐高温胶粘剂

扫码快速下单



## 1. 适用范围:

SW-200 是一款室温固化耐高温胶粘剂, 可用于钢、铝、不锈钢、木材、陶瓷等金属、非金属材料粘接, 最高耐受温度可达 200°C。

## 2. 材料规格:

### ● 主要成分:

主体树脂: 耐高温环氧树脂 配比: 甲组份: 乙组份=2:1 (质量比)

### ● 外观

甲组份: 白色粘稠液体 乙组份: 黄色粘稠液体

### ● 性能:

#### 2.1 基本物性:

项目	A 组份	B 组份
化学组成	环氧树脂	胺类固化剂
外观	白色粘稠液体	黄色粘稠液体
粘度 (mPa · s, @25°C)	23000~28000	1000~1500
混合质量比	100	50
混合物外观	白色粘稠液体	
混合物粘度 (mPa · s, @25°C)	10000~15000	
固化时间 (小时, @25°C)	24	

#### 2.2 宣传数据

项目	宣传数据	测试方法
拉伸剪切强度 (23°C, MPa)	22	GB/T 7124-2008
拉伸剪切强度 (150°C, MPa)	17	GB/T 7124-2008
拉伸剪切强度 (200°C, MPa)	7.5	GB/T 7124-2008
抗冲击强度 (KJ/m <sup>2</sup> , 25°C)	12-15	GB/T 2657-2008

## 3. 使用方法

- 表面准备: 将被粘物表面用 1#砂皮顺一个方向打毛 (切勿交错打毛), 用丙酮擦洗干净, 晾干待用。
- 涂胶: 按配比准确称量。迅速搅拌均匀, 然后用刮刀立刻将胶液涂在被粘物表面。叠合后 25°C 放置固化。
- 固化条件: 接触压力。25°C 下 24 小时固化。
- 胶液适用期: 25°C, 250g 胶量 20 分钟内用完为佳。

## 4. 包装

- 1 kg、5 kg

## 5. 注意事项

- 胶液各组份应在室温下、防潮、避光存放。
- 胶液贮存期为一年, 一年后复测, 若性能合格仍可继续使用。



上海华谊树脂有限公司

地址: 上海市奉贤区目华路130号  
邮编: 200237  
电话: 021-64826981  
传真: 021-54735507  
网址: www.sinoresin.cn  
在线商城: www.hyszmarket.com

以上内容均为宣传资料, 所提供的数据是真实的、准确的。但是由于用户使用产品的条件和方法各有不同, 因此该资料只能作为参考, 实际指标须由双方签订相应的协议确定。该产品在运输、使用过程中须符合上海华谊树脂有限公司的产品说明要求, 以保证上海华谊树脂有限公司产品安全、有效并达到预期的使用目的, 对任何不采用说明书要求而产生的事故及由此引发的伤害不负责任。