

E-7-4 单组份高温结构胶

扫码快速下单



1. 适用范围：

E-7-4 是一款单组份、热固化、耐高温胶黏剂。对铝、铜、钢、陶瓷、玻璃等材料都具有良好的粘接力。能长期耐受 200°C 左右的使用环境，具有良好的密封性。

2. 材料规格：

● 主要成分：

主体树脂：氨基四官能团环氧树脂

填料：无

● 外观

白色

● 性能：

项目	宣传数据	测试方法
粘度 (40±1°C, mPa·s)	25000	GB/T 2794-2013
硬度 (shore D)	80-90	GB/T 2411-2008
拉伸剪切强度 (23°C, MPa)	19-22	GB/T 7124-2008
拉伸剪切强度 (150°C, MPa)	20-23	GB/T 7124-2008

3. 使用方法

- 表面准备：被粘物表面需用去污的清洁剂如丙酮进行清洗，以除去表面的污渍、油渍和灰尘。通过机械打磨并用硫酸-重铬酸钠溶液处理已清洗的表面可以获得最高的粘结强度。机械打磨后需要第二次清洁处理。
- 涂胶：将胶黏剂涂布在预处理的清洁的被粘物表面，叠合固化。
- 固化条件：接触压力 0.05MPa，130°C-150°C 下 1-2 小时固化。

4. 包装

- 1 kg、4kg

5. 注意事项

- 胶黏剂需长期放置在 0°C 下储存，储存期为 3 个月。
- 为了涂胶方便，可将胶黏剂在 40°C 下短期加热以降低粘度。



上海华谊树脂有限公司

地址：上海市奉贤区目华路130号
邮编：200237
电话：021-64826981
传真：021-54735507
网址：www.sinoresin.cn
在线商城：www.hyszmkt.com

以上内容均为宣传资料，所提供的数据是真实的、准确的。但是由于用户使用产品的条件和方
法各有不同，因此该资料只能作为参考，实际指标须由双方签订相应的协议确定。该产品在运
输、使用过程中须符合上海华谊树脂有限公司的产品说明要求，以保证上海华谊树脂有限公司
产品安全、有效并达到预期的使用目的，对任何不采用说明书要求而产生的事故及由此引发的
伤害不负责任。