

E-7-5 单组份高温结构胶

扫码快速下单



1. 适用范围：

对铝、铜、钢、陶瓷、玻璃等材料都有良好的粘接力。在高温下仍具有极高的粘接强度，能长期受 200℃左右的使用环境，具有良好的密封性。适合涂抹于一些防止流淌的场合，具有较好的热稳定性。

2. 材料规格：

- 主要成分：
主体树脂：氨基四官能团环氧树脂
- 外观
淡黄色粘稠液体
- 性能：

项目	宣传数据	测试方法
粘度 (25℃)	100~200Pa. s 或 10~20Pa, s	GB/T 2794-2013
硬度 (shore D)	80-90	GB/T 2411-2008
拉伸剪切强度 (23℃)	>20MPa	GB/T 7124-2008
拉伸剪切强度 (200℃)	>20MPa	GB/T 7124-2008

3. 使用方法

- 表面处理：被粘物表面需用去污的清洁剂如丙酮进行清洗，以除去表面的污渍、油渍和灰尘。通过机械打磨并用硫酸-重铬酸钠溶液处理已清洗的表面可以获得最高的粘结强度。机械打磨后需要第二次清洁处理。
- 涂胶：从低温中取出后可以在室温或者 40℃回温降低粘度，然后涂布在被粘物表面，叠合固化。
- 固化条件：接触压力 0.05MPa，130℃1h+150℃1h+200℃2h。

4. 包装

- 100g、500g、1 公斤、4 公斤包装。

5. 注意事项

- 胶黏剂需长期放置在 0℃下储存，储存期为 3 个月。
- 为了涂胶方便，可将胶黏剂在 40℃下短期加热以降低粘度。



上海华谊树脂有限公司

地址：上海市奉贤区目华路130号
邮编：200237
电话：021-64826981
传真：021-54735507
网址：www.sinoresin.cn
在线商城：www.hyszmarket.com

以上内容均为宣传资料，所提供的数据是真实的、准确的。但是由于用户使用产品的条件和方法各有不同，因此该资料只能作为参考，实际指标须由双方签订相应的协议确定。该产品在运输、使用过程中须符合上海华谊树脂有限公司的产品说明要求，以保证上海华谊树脂有限公司产品安全、有效并达到预期的使用目的，对任何不采用说明书要求而产生的事故及由此引发的伤害不负责任。