

DW-3 高性能低温结构胶

扫码快速下单



1. 适用范围:

能粘结各种金属和非金属材料,可在 $-269^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ 工作,具有较高的粘接强度,用于膨胀系数不同材料之间的粘接,用于低温甚至超低温下使用的各种零部件、管道和容器的粘接,及低温容器的密封。

2. 材料规格:

● 主要成分:

主体树脂:环氧树脂。

配比:甲组份:乙组份:丙组份=5:1:0.2(质量比)


● 外观:

甲组份:黄色透明粘稠液体

乙组份:棕褐色粘稠状液体

丙组份:无色透明液体

● 性能:



项目	宣传数据	测试方法
粘度 (25±1°C)	2000mPa · s	GB/T 2794-2013
适用期, 25°C, 100g	>6h	--
硬度 (邵 D)	60-65	GB/T 2411-2008
拉伸剪切强度 (23°C)	>20MPa	GB/T 7124-2008
拉伸剪切强度 (-196°C)	>20MPa	GB/T 7124-2008

3. 使用方法

- 被粘接表面的处理:被粘物表面用丙酮或汽油去污脱脂、打毛(切勿交错打毛)、晾干待用。
- 涂胶:按配比准确称量。搅拌均匀,然后用刮刀或刷子将胶液涂在被粘物表面。立即叠合送烘箱固化或室温予固化后再送烘箱固化。
- 固化条件:60°C下8小时固化或100°C下2小时固化或130°C下1小时固化。

4. 包装

- 1公斤、10公斤桶装。

5. 注意事项

- 各组分的存放应保持干燥阴凉密封,丙组份为易挥发物质,用后盖紧瓶盖,以防吸水变质。
- 贮存期为半年。



上海华谊树脂有限公司

地址:上海市奉贤区目华路130号
邮编:200237
电话:021-64826981
传真:021-54735507
网址:www.sinoresin.cn
在线商城:www.hyszmarket.com

以上内容均为宣传资料,所提供的数据是真实的、准确的。但是由于用户使用产品的条件和方法各有不同,因此该资料只能作为参考,实际指标须由双方签订相应的协议确定。该产品在运输、使用过程中须符合上海华谊树脂有限公司的产品说明要求,以保证上海华谊树脂有限公司产品安全、有效并达到预期的使用目的,对任何不采用说明书要求而产生的事故及由此引发的伤害不负责任。